SHANGHAI LANDA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD

上海朗大国际贸易有限公司

ROOM 603,NO.1079 WUZHONG ROAD,SHANGHAI 201103,CHINA

TEL: 86-21-54225727 FAX: 86-21-54225728 shirlyw@lanbafastener.com.cn

Chemical Composition

Werkstoff-Nr.	Kurzname DIN	AISI-Norm	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Others
			%	≤%	≤%	≤%	≤%	%	%	%	%
1.4016	X6Cr17	430	≤ 0.08	1.00	1.00	0.040	0.015	16.0-18.0	-	-	-
1.4301	X5CrNi18-10	304	≤ 0.07	1.00	2.00	0.045	0.015	17.0-19.5	-	8.0-10.5	N≤0.11
1.4303	X4CrNi18-12	305	≤ 0.06	1.00	2.00	0.045	0.015	17.0-19.0	-	11.0-13.0	N≤0.11
1.4307	X2CrNi18-9	304L	≤ 0.03	1.00	2.00	0.045	0.015	17.5-19.5	-	8.0-10.0	N≤0.11
1.4310	X10CrNi18-8	301	0.05-0.15	2.00	2.00	0.045	0.015	16.0-19.0	≤ 0.80	6.0-9.50	N≤0.11
1.4401	X5CrNiMo17-12-2	316	≤ 0.07	1.00	2.00	0.045	0.015	16.5-18.5	2.00-2.50	10.0-13.0	N≤0.11
1.4404	X2CrNiMo17-12-2	316L	≤ 0.03	1.00	2.00	0.045	0.015	16.5-18.5	2.00-2.50	10.0-13.0	N≤0.11
1.4541	X6CrNiTi18-10	321	≤ 0.08	1.00	2.00	0.045	0.015	17.0-19.0	-	9.00-12.0	Ti(5x%C)-0.70
1.4567	X3CrNiCu18-9-4	304Cu	≤ 0.04	1.00	2.00	0.045	0.015	17.0-19.0	-	8.50-10.5	N≤0.11; Cu3.0-4.0
1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2	316Ti	≤ 0.08	1.00	2.00	0.045	0.015	16.5-18.5	2.00-2.50	10.5-13.5	Ti(5x%C)≤0.70
1.4578	X3CrNiCuMo17-11-3-2	316Cu	≤ 0.04	1.00	2.00	0.045	0.015	16.5-17.5	2.00-2.50	10.0-11.0	Cu 3.00-3.50
1.4828	X15CrNiSi20-12	309	≤ 0.20	1.50-2.50	1.00	0.045	0.015	19.0-21.0	-	11.0-13.0	N≤0.11
1.4841	X15CrNiSi25-21	314	≤ 0.20	1.50-2.50	2.00	0.045	0.015	24.0-26.0	-	19.0-22.0	N≤0.11
1.4305	Y1Cr18Ni9	303	≤ 0.15	1.00	2.00	0.200	0.15min	17.00-19.00	1)	8.00-10.00	

LANDA